

*Maçon***fix**

STRAALMIDDELEN



www.maconfix.com

info@maconfix.com

T. +32 (0) 476 48 54 23



STRAALMIDDEL SODA

Wij raden het gebruik een zeef aan bij het vullen van de straalketel

SODA	Natriumbicarbonaat (SODA) is een ongevaarlijk en milieuvriendelijk straalmiddel. Het is een in water oplosbaar materiaal straalmiddel dat vervuilingen en coatings efficiënt kan verwijderen zonder delicate ondergronden te beschadigen.
CHEMISCHE SAMENSTELLING	NaHCO ₃ : ≥ 98 % (Natriumbicarbonaat)
SOORTELIJK GEWICHT	0,5 - 1,2 kg/dm ³
AARD	Inert
VORM	Kantig (poedervorm)
KLEUR	Wit
HARDHEID	2 - 3 Mohs
KORRELGROOTTE	0,3 - 0,5 mm 0,1-0,30 mm op aanvraag verkrijgbaar.
VERPAKKING	25 kg plastic zak op 1225 kg pallet
TOEPASSINGEN	Soda is bijzonder geschikt voor stralen van Koetswerk, Oldtimers, Verwijderen verf van aluminium, Marmer, Glas. kunststoffen, in de voedselindustrie (ontvetten).
VEILIGHEID	Ademhalingsbescherming en oogbescherming moeten worden gedragen samen met beschermende kleding tijdens verwerking.
AFVALVERWERKING	Soda is een inert materiaal m.b.t. afvalverwerking of afvoer naar een stortplaats. Neem alle plaatselijke en nationale milieuregels in acht.
OPMERKINGEN	Wij adviseren het gebruikt van een beschermende zeef bij het vullen van de straalinstallatie. Elke tussentijdse opslag valt buiten onze verantwoordelijkheid. Alle gegevens zijn indicatie-waarden vanwege de natuurlijke variaties eigen aan de productie gerelateerde toleranties. Ze dienen als illustraties en kunnen niet worden gezien als gegarandeerde kenmerken.





STRAALMIDDEL PRO-GLAS

Wij raden het gebruik een zeef aan bij het vullen van de straalketel

PRO-GLAS Pro-Glas is een straalmiddel afkomstig van gerecycleerd glas dat bij een gecontroleerd productieproces zorgvuldig gemalen wordt tot een zuiver straalmiddel.

**CHEMISCHE
SAMENSTELLING** CaO: 10,9 %
SiO₂*: 72,2 % * geen vrij silicium
Al₂O₃: 1,5 %
MgO: 1,3 %
Andere: < 0,5 % Oxides (sporen)

SOORTELIJK GEWICHT 2,5 kg/dm³
AARD Inert
VORM Kantig / rond-hoekig
KLEUR Groen
HARDHEID 6,5 Mohs

KORRELGROOTTE 0,15-0,40 mm // 0,15-0,70 mm
(andere korrelmaten op aanvraag verkrijgbaar)

VERPAKKING 25 kg plastic zak op 1000 kg pallet

TOEPASSINGEN Pro-Glas wordt gebruikt bij het reinigen van gevels, baksteen, hout, natuursteen, verwijderen van kalkverf, het verwijderen van graffiti. Zowel droog als nat te gebruiken. Pro-Glas is bijzonder geschikt en doeltreffend straalmiddel.

VEILIGHEID Ademhalingsbescherming en oogbescherming moeten worden gedragen samen met beschermende kleding tijdens verwerking.

AFVALVERWERKING Pro-Glas kan als inert materiaal naar een goedgekeurde stortplaats voor afvalverwerking of een stortplaats worden gebracht. Neem alle plaatselijke en nationale milieuregels in acht.

OPMERKINGEN Wij adviseren het gebruikt van een beschermende zeef bij het vullen van de straalinstallatie.
Elke tussentijdse opslag valt buiten onze verantwoordelijkheid.
Alle gegevens zijn indicatie-waarden vanwege de natuurlijke variaties eigen aan de productie gerelateerde toleranties.
Ze dienen als illustraties en kunnen niet worden gezien als gegarandeerde kenmerken.





STRAALMIDDEL **ECO-fijn-GLAS**

Wij raden het gebruik een zeef aan bij het vullen van de straalketel

ECO-fijn-GLAS

Is een 100% gerecycleerd uit hoogwaardig vlak glas, dat wordt bewerkt tot een zuiver en fijn straalmiddel, geproduceerd volgens strenge normen. Eco-fijn-Glas is bijzonder geschikt voor het stralen van verschillende delicate oppervlakken waarbij hoge eisen gesteld worden.

CHEMISCHE SAMENSTELLING

SiO₂: 72 %
Fe₂O₃: 0,05 %
Al₂O₃: 0,08 %
Na₂O: 15 %
K₂O: 0,03 %
CaO: 9,5 %
MgO: < 6 %

SOORTELIJK GEWICHT

2,5 kg/dm³

AARD

Inert

VORM

Hoekig tot sub-hoekig

KLEUR

Wit

HARDHEID

6,5 Mohs

KORRELGROOTTE

0,10-0,30 mm

VERPAKKING

25 kg plastic zak op 1200 kg pallet

TOEPASSINGEN

Hout: restauratiewerken, reinigen meubels,...
Gevelreiniging: natuursteen, ornamenten,...
Metaal: rvs, messing, aluminium, koetswerk

VEILIGHEID

Ademhalingsbescherming en oogbescherming moeten worden gedragen samen met beschermende kleding tijdens verwerking.

AFVALVERWERKING

Eco-fijn-Glas kan als inert materiaal naar een goedgekeurde stortplaats voor afvalverwerking of een stortplaats worden gebracht. Neem alle plaatselijke en nationale milieuregels in acht.

OPMERKINGEN

Wij adviseren het gebruik van een beschermende zeef bij het vullen van de straalinstallatie.
Elke tussentijdse opslag valt buiten onze verantwoordelijkheid.
Alle gegevens zijn indicatie-waarden vanwege de natuurlijke variaties eigen aan de productie gerelateerde toleranties.
Ze dienen als illustraties en kunnen niet worden gezien als gegarandeerde kenmerken.





STRAALMIDDEL GRINTASIL

Wij raden het gebruik een zeef aan bij het vullen van de straalketel

GRINTASIL Grintasil komt voornamelijk voort uit de gesmolten massa van een koepeloven in een gieterij en bevat kolen- en koperslakken. Na langzaam afkoelen ontstaat er een glasachtige amorfe convectoor-slak waaruit Grintasil gefabriceerd wordt.

CHEMISCHE	Al ₂ O ₃ : 15,9 %	Fe ₂ O ₃ : 4,1 %	CaO: 28,6 %
SAMENSTELLING	MgO: 2,6 %	K ₂ O: 0,7 %	SiO ₂ *: 43,5%
			* < 0,125 % vrije silica

SOORTELIJK GEWICHT	2,5 kg/dm ³
AARD	Inert
VORM	Scherp-kantig / hoekig
KLEUR	Grijs-zwart-groen
HARDHEID	6 - 7 Mohs

KORRELGROOTTE 0,05-0,30 mm - 0,10-0,50 mm
0,20-0,80 mm - 0,25-1,40 mm
andere korrelmaten op aanvraag verkrijgbaar.

VERPAKKING 25 kg papier zak op 1050 kg pallet

TOEPASSINGEN Grintasil is geschikt voor SA-1 tot SA-3, vooral in de corrosie-werende service en coatingindustrie.
Grintasil is geschikt voor verschillende oppervlaktebehandelingen. Het donkere (grijs-zwart-groen) straalmiddel zorgt voor een glanzende zilverkleurige straal-uitstraling van het oppervlak.

VEILIGHEID Ademhalingsbescherming en oogbescherming moeten worden gedragen samen met beschermende kleding tijdens verwerking.

AFVALVERWERKING Grintasil kan als inert materiaal naar een goedgekeurde stortplaats voor afvalverwerking of een stortplaats worden gebracht. Neem alle plaatselijke en nationale milieuregels in acht.

OPMERKINGEN Wij adviseren het gebruik van een beschermende zeef bij het vullen van de straalininstallatie.
Elke tussentijdse opslag valt buiten onze verantwoordelijkheid. Alle gegevens zijn indicatie-waarden vanwege de natuurlijke variaties eigen aan de productie gerelateerde toleranties. Ze dienen als illustraties en kunnen niet worden gezien als gegarandeerde kenmerken.





STRAALMIDDEL GR GARNET

Wij raden het gebruik een zeef aan bij het vullen van de straalketel

RECYCLED GARNET

Garnet is een groep van ijzer-aluminium silicaat homogene mineralen met vergelijkbare eigenschappen: Inert, scherp hoekige vorm, niet oplosbaar in water, bros tot taai en bevat geen vrije chemicaliën. G.R. Garnet wordt na inzamelen gerecycleerd tot een kwalitatief Ecologisch straalmiddel.

CHEMISCHE SAMENSTELLING

SiO₂: 35-37 %
Al₂O₃: 20-22 %
Fe₂O₃: 5-10 %
FeO: 19-22 %
MnO: 1 %
CaO: 2-7 %
MgO: 7 %

SOORTELIJK GEWICHT AARD VORM KLEUR HARDHEID

4,1-4,3 kg/dm³
Inert
Scherp- sub-hoekig
Bruin-rood
7,5 - 8 Mohs

KORRELGROOTTE

120 Mesh, 200 Mesh, 350 Mesh

VERPAKKING

25 kg papier zak op 1000 kg pallet.

TOEPASSINGEN

Straalwerkzaamheden

VEILIGHEID

Ademhalingsbescherming en oogbescherming moeten worden gedragen samen met beschermende kleding tijdens verwerking.

AFVALVERWERKING

Garnet kan als inert materiaal naar een goedgekeurde stortplaats voor afvalverwerking of een stortplaats worden gebracht. Neem alle plaatselijke en nationale milieuregels in acht.

OPMERKINGEN

Wij adviseren het gebruikt van een beschermende zeef bij het vullen van de straalinstallatie.
Elke tussentijdse opslag valt buiten onze verantwoordelijkheid.
Alle gegevens zijn indicatie-waarden vanwege de natuurlijke variaties eigen aan de productie gerelateerde toleranties.
Ze dienen als illustraties en kunnen niet worden gezien als gegarandeerde kenmerken.



Maçonfix Professionele ZANDZEEF

Kunststof zeef 'PRO'

Diameter zeef: 45 cm

Hoogte zeef: 12 cm

Model: **16** **18** **20**

Maaswijdte mm: 1,40 1,25 1,10

Draad diam. mm: 0,30 0,25 0,25

Gegalvaniseerd stalen canvas - Ultrasoon gelast



Maçonfix

Luchtgom-units



www.maconfix.com
info@maconfix.com
Tel. +32 (0) 476 48 54 23

Bossuytlaan 68 - 8310 Assebroek - Brugge

