



STRAALMIDDEL

GRINTASIL

Het gebruik van een zeef is aangeraden bij het vullen van de straalketel

GRINTASIL

Grintasil komt voornamelijk voort uit de gesmolten massa van een koepeloven in een gieterij en bevat kolen- en koperslakken. Na langzaam afkoelen ontstaat er een glasachtige amorfe convector-slak waaruit Grintasil gefabriceerd wordt.

CHEMISCHE SAMENSTELLING

SiO ₂ :	43,5 %	Fe ₂ O ₃ :	4,1 %
Al ₂ O ₃ :	15,9 %	K ₂ O:	0,7 %
CaO:	28,6 %	MgO:	2,6 %

SOORTELIJK GEWICHT AARD VORM KLEUR HARDHEID

2,5 kg/dm³
Inert
Scherp-kantig / Hoekig
Grijs-zwart-groen
6 - 7 Mohs

KORRELGROOTTE

0,05 - 0,30 mm - 0,10 - 0,50 mm
0,20 - 0,80 mm - 0,25 - 1,40 mm
andere korrelmaten op aanvraag verkrijgbaar. (tot korrelgrootte 2,0mm)

VERPAKKING

25 kg papier zak op 1050 kg verloren europallet

TOEPASSING

Grintasil is geschikt voor SA-1 tot SA-3, vooral in de corrosie-
werende service en coatingindustrie.
Bijzonder geschikt voor allerhande oppervlaktebehandelingen.
Het donkere (grijs-zwart-groen) straalmiddel zorgt voor een
glanzende zilverkleurige straal-uitstraling van het oppervlak.

VEILIGHEID

Ademhalingsbescherming en oogbescherming moeten worden
gedragen samen met beschermende kleding tijdens verwerking.

AFVALVERWERKING

Grintasil kan als inert materiaal naar een goedgekeurde
stortplaats voor afvalverwerking of een stortplaats worden
gebracht. Neem alle plaatselijke en nationale milieuregels in
acht.

FUNDAMENTELE OPMERKINGEN

Elke tussentijdse opslag valt buiten onze verantwoordelijkheid.
Alle gegevens zijn indicatie-waarden vanwege de natuurlijke
variëaties eigen aan de productie gerelateerde toleranties. Ze
dienen als illustraties en kunnen niet worden gezien als
gegarandeerde kenmerken. Wij aanvaarden geen
aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik ervan.
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te
gaan en ervoor te zorgen dat het product geschikt is
voor het beoogde doel en vervolgens voor het
oordeelkundig gebruik.

